

RÉFÉRENCES	HUILE		E.S	SOLVANT privilégié	VISCOSITE en Poises	INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100%	COULEUR GARDNER	CARACTÉRISTIQUES
	%	NATURE	%					

LIXOGLYP

HAUT EXTRAIT SEC

LIXOGLYP 03 84 00	84	TOFA	100	-	10/20 à 20°C	≤ 10	≤ 7	Bonne application à la brosse
LIXOGLYP 03 68 90	68	TOFA	90	WS D40	25/35 à 25°C	≤ 13	≤ 8	Résine pour lasure et vernis à haut extrait sec à fort pouvoir garnissant et faible teneur en solvant - Très liquide et pénétrante - Résine plastifiante
LIXOGLYP 03 68 85	68	TOFA	85	WS D40	35/45 à 25°C	≤ 10	≤ 6	Résine pour peinture et vernis bois intérieur - Bonne dureté et résistance à l'abrasion - Peut être utilisée en coupage avec une résine alkyde PU
LIXOGLYP 03 60 90	60	TOFA	90	WS D40	15/20 à 25°C	≤ 12	≤ 7	Résine plastifiante - À utiliser en coupage avec une résine alkyde longue en huile
LIXOGLYP 23 72 80	72	Linoléique	80	WS D60	70/110 à 20°C	≤ 15	≤ 7	Résine pour laque extérieure avec une bonne durabilité du brillant - Bon pouvoir garnissant