

RÉFÉRENCES	HUILE		E.S	SOLVANT privilégié	VISCOSITE en Poises	INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100%	COULEUR GARDNER	CARACTÉRISTIQUES
	%	NATURE	%					

LIXOGLYP

MOYENNE EN HUILE

LIXOGLYP 02 55 50	55	Linoléïque	50	WS D40	60/80 à 20°C	≤ 15	≤ 7	Résine pour peinture bâtiment, peinture mate à plafond application brosse ou airless
--------------------------	----	------------	----	--------	--------------	------	-----	--