

RÉFÉRENCES	HUILE		E.S	SOLVANT privilégié	VISCOSITE en Poises	INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100%	COULEUR GARDNER	CARACTÉRISTIQUES
	%	NATURE	%					

## LIXOTHAN

<b>LIXOTHAN HU 03 75 60</b>	75	TOFA	60	WS D40	70/90 à 20°C	≤ 3	≤ 7	Huile uréthane à haut pouvoir garnissant pour saturateur bois - Vernis bois intérieur/extérieur
<b>LIXOTHAN U 03 60 55</b>	60	TOFA	55	WS D40	25/45 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour vernis pour parquet, bateau et meuble - Peut être utilisée en coupage pour l'amélioration du séchage des résines alkydes longues en huile
<b>LIXOTHAN U 03 68 60</b>	68	TOFA	60	WS D60	16/24 à 23°C	≤ 5	≤ 7	Résine alkyde uréthane pour utilisation directe - Souplesse supérieure
<b>LIXOTHAN U 03 55 55</b>	55	TOFA	55	WS D40	30/45 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour vernis pour parquet, bateau et meuble - Dureté, résistance mécanique et à l'eau élevées
<b>LIXOTHAN UAL 55 55</b>	55	TOFA	55	WS D40	50/70 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture bois et lasure extérieure, teintes pastel et blanc - Bonne résistance UV
<b>LIXOTHAN UAL 55 60</b>	55	TOFA	60	WS D40	45/55 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture bois et lasure extérieure, teintes pastel et blanc - Bonne résistance UV - Faible teneur en COV