

| RÉFÉRENCES | HUILE | | E.S | SOLVANT privilégié | VISCOSITE en Poises | INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100% | COULEUR GARDNER | CARACTÉRISTIQUES |
|------------|-------|--------|-----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | % | NATURE | % | | | | | |

LIXOTHAN

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|------|----|--------|--------------|-----|-----|--|
| LIXOTHAN HU 03 75 60 | 75 | TOFA | 60 | WS D40 | 70/90 à 20°C | ≤ 3 | ≤ 7 | Résine pour peinture sol, anti-corrosion et primaire bâtiment - Excellente résistance chimique |
| LIXOTHAN U 03 60 55 | 60 | TOFA | 55 | WS D40 | 25/45 à 25°C | ≤ 5 | ≤ 7 | Résine alkyde uréthane polyvalente pour peinture sol, vernis et primaire bâtiment - Peut être utilisée pour l'amélioration du séchage des résines alkydes longues en huile |
| LIXOTHAN U 03 68 60 | 68 | TOFA | 60 | WS D60 | 16/24 à 23°C | ≤ 5 | ≤ 7 | Résine alkyde uréthane longue en huile - Extrait sec élevé |
| LIXOTHAN U 03 55 55 | 55 | TOFA | 55 | WS D40 | 30/45 à 25°C | ≤ 5 | ≤ 7 | Résine alkyde uréthane polyvalente pour peinture sol, vernis et primaire bâtiment - Séchage et résistance mécanique et chimique supérieures |
| LIXOTHAN UAL 55 55 | 55 | TOFA | 55 | WS D40 | 50/70 à 25°C | ≤ 5 | ≤ 7 | Résine pour peinture et lasure en teintes pastel et blanc - Excellente résistance UV |
| LIXOTHAN UAL 55 60 | 55 | TOFA | 60 | WS D40 | 45/55 à 25°C | ≤ 5 | ≤ 7 | Résine pour peinture et lasure en teintes pastel et blanc - Excellente résistance UV - Teneur en COV réduite |