

RÉFÉRENCES	HUILE		E.S	SOLVANT privilégié	VISCOSITE en Poises	INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100%	COULEUR GARDNER	CARACTÉRISTIQUES
	%	NATURE	%					

### LIXOTHIX (GEL)

<b>LIXOTHIX TH 80</b>	60	Linoléique	55	WS D40	Gel ferme	≤ 12	≤ 7	Résine pour peinture satinée à brillante présentant une structure anti-coulure - Résine à employer en coupage - Force thixotrope élevée - Liant peu pénétrant - Gel fort
<b>LIXOTHIX TH SP 52</b>	52	Linoléique	50	WS 17/18	Gel souple	≤ 15	≤ 7	Résine pour peinture anti-coulure - Liant peu pénétrant, à utiliser seul - Gel souple
<b>LIXOTHIX 02 83 00 TH 80</b>	83	Soja	100	-	Gel ferme	≤ 15	≤ 7	Résine alkyde thixotrope à haut extrait sec pour formulation à basse teneur en COV - À utiliser en coupage avec une résine alkyde - Gel fort